Cu-Zn Ores

Metallurgical results obtained in operating plants treating massive sulphide copper-zinc ores

		Assays (%)						Recovery (%)	
Concentrator	Country	Feed		Cu conc		Zn conc		Cu conc	Zn conc
		Cu	Zn	Cu	Zn	Cu	Zn		
Flin Flon	Canada	2.5	4.5	25.5	4.3	0.9	52.2	95.5	75.3
Goldstream	Canada	3.1	3.3	27.1	3.8	1.1	47.5	92.4	60.3
Lynn Lake	Canada	1.8	4.6	24.8	4.6	1.2	54.5	89.3	80.5
City Services	USA	1.4	6.0	22.4	3.1	1.1	50.5	85.5	70.2
Ioshina	Japan	0.72	2.4	22.8	9.24	1.39	52.4	81..6	83.2
Cayeli Ritz	Turkey	3.3	11.5	22.5	8.60	3.10	49.1	80.3	65.6
Sredneuralsk	Russia	1.8	2.0	16.6	3.8	0.8	50.0	75.6	33.2